

TSR-852

品質とコストを両立させた「超低コスト化樹脂」

- 靱性・精度・摺動性を兼ね備えたバランスの良い樹脂です
- 最高のコストパフォーマンス 価格と靱性の新提案

項目/樹脂	TSR-852	ABS	/	PP
粘度 (mPa·s) / 25℃	515	—	/	—
比重 / 25℃	1.13	1.04	/	0.91
引張強度 (MPa)	49	43	/	32
伸度 (%)	17	15~60	/	>500
引張弾性率 (MPa)	2,330	1,800	/	—
曲強度 (MPa)	75	70	/	—
曲弾性率 (MPa)	2,100	2,250	/	1,660
衝撃強度 (J/m)	30	200	/	37
高荷重 HDT (℃)	49	80~90	/	49~60
低荷重 HDT (℃)	54	—	/	—
消防法	非該当	—	/	—

※本物性値は代表値であり、規定値ではありません。また、本物性値は予告なく変更になる可能性があります。

※ () 内の数値は熱処理後の物性値です。



● 製品の写真は印刷のため実際の色とは多少異なる場合があります。

● 製品の仕様は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

● 製品の仕様は2022年3月現在のものです。